Granol'therm AGF

Gecertificeerd wapeningsnet in overeenstemming met ETAG 004

Toepassingsgebied

Wapeningsnet voor gebruik in de wapeningslaag van gevelisolatiesystemen

Samenstelling

Wapeningsweefsel uit textielglas (E-glas) met een speciale uitrusting voor schuifvastheid / dimensiestabiliteit en alkalibestendigheid; weefsel bestand tegen rotten.

Technische kenmerken

Gewicht per vierkante meter (ruw weefsel)	126 ± 5 g/m²
Gewicht per vierkante meter (geïmpregneerd)	160 ± 5 g/m²
Uitgangs scheurvastheid schering en inslag	≥1750N/5cm
Scheurvastheidsverlies, na alkaliproef:	<50% (28d NaOH 5%ig resp. 24h alkal. oplossing PH 12,5/60°C)
Mazenopening	ca. 4 x 4 mm
Weefselbreedte	1.000mm; andere breedtes op aanvraag
Lengte rol	50 m
Opslag	droog, verticaal, beschermd tegen direct zonlicht

Verpakking

1 rol =50 m²
33 rollen/pallet = 1.500m²/pallet

Cantillana NV/SA · Kortrijksesteenweg 1084 - bus 03.03, 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent) · Tel. +32 (0)9 280 77 80
Cantillana SAS · Route d'Argenteuil 97 95240 Cormeilles-en-Parisis · Tel. +33 (0)1 39 78 31 55
Cantillana BV · Munnikenlandse Maaskade 2a, 5307 Poederoijen · Tel. +31 (0) 183 44 78 00

Dit document heeft geen enkele contractuele waarde. Deze fiche annuleert en vervangt de vorige uitgave. De gegevens op deze fiche hebben tot doel u in te lichten en raad te geven, ze zijn gebaseerd op proeven uitgevoerd met oog op objectiviteit. Wijzigingen t.g.v. de technische evolutie kunnen op ieder tijdstip aangebracht worden. Gelieve u te vergewissen van de geldigheid van de fiche in uw bezit.