Granol'therm AGG

Wapeningsgaas

Toepassingsgebied

Wapeningslaag in pleister- / gevelbekledingsisolatiesystemen

Samenstelling

Wapeningsweefsel uit textielglas (E-glas) met een speciale behandeling voor een verbeterde schuifvastheid / dimensiestabiliteit en alkalibestendigheid; weefsel bestand tegen rotten.

Technische kenmerken

Oppervlaktetype	Geïmpregneerd LENO-Weefsel (gekruiste kettingdraden)
Gewicht per vierkante meter (ruw weefsel)	165 ± 5 g/m²
Gewicht per vierkante meter (geïmpregneerd)	200 ± 5 g/m²
Treksterkte:	
Ketting	> 2200 N/5cm
Inslag	> 2200 N/5cm
Residuele treksterkte na ETAG-004 28 dagen alkali test:	
Ketting	≥ 50 % en ≥ 1000 N/5cm
Inslag	≥ 50 % en ≥ 1000 N/5cm
Afmetingen:	
Maaswijdte	8 x 12 mm
Breedte	1000 mm
Lengte rol	50 m

Verpakking

20 rollen van 50m²/doos
Opslag droog en rechtstaand

Cantillana NV/SA · Kortrijksesteenweg 1084 - bus 03.03, 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent) · Tel. +32 (0)9 280 77 80
Cantillana SAS · Route d'Argenteuil 97 95240 Cormeilles-en-Parisis · Tel. +33 (0)1 39 78 31 55
Cantillana BV · Munnikenlandse Maaskade 2a, 5307 Poederoijen · Tel. +31 (0) 183 44 78 00

Dit document heeft geen enkele contractuele waarde. Deze fiche annuleert en vervangt de vorige uitgave. De gegevens op deze fiche hebben tot doel u in te lichten en raad te geven, ze zijn gebaseerd op proeven uitgevoerd met oog op objectiviteit. Wijzigingen t.g.v. de technische evolutie kunnen op ieder tijdstip aangebracht worden. Gelieve u te vergewissen van de geldigheid van de fiche in uw bezit.