Granol'therm DP 203

Mineral wol lamellen

Toepassingsgebied

Granol'therm DP 203 minerale wol lamellen worden gebruikt als brandbarrière in Granol'therm gevelisolatiesystemen.

Samenstelling

Minerale wol

Verwerken

Granol'therm DP 203 panelen worden op de ondergrond verlijmd met Granol'therm G/W/KB. Bijkomend moeten deze lamellen geplugd worden. De panelen worden toegepast in dezelfde dikte als de dikte van de algemene isolatie.

Technische kenmerken

Brandklasse	A1; onbrandbaar
Fusiepunt	>1000°C
Lambdawaarde	0,041 W/m.K
Waterdampdiffuesiegetal	μ=1
Treksterkte	>= 80 kPa
Druksterkte	>= 40 kPa
Afschuifsterkte	>= 20 kPa
Dimensionele stabiliteit	DS(T+)
Lange termijn waterabsorptie	WL(P)

Cantillana NV/SA · Kortrijksesteenweg 1084 - bus 03.03, 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent) · Tel. +32 (0)9 280 77 80
Cantillana SAS · Route d'Argenteuil 97 95240 Cormeilles-en-Parisis · Tel. +33 (0)1 39 78 31 55
Cantillana BV · Munnikenlandse Maaskade 2a, 5307 Poederoijen · Tel. +31 (0) 183 44 78 00

Dit document heeft geen enkele contractuele waarde. Deze fiche annuleert en vervangt de vorige uitgave. De gegevens op deze fiche hebben tot doel u in te lichten en raad te geven, ze zijn gebaseerd op proeven uitgevoerd met oog op objectiviteit. Wijzigingen t.g.v. de technische evolutie kunnen op ieder tijdstip aangebracht worden. Gelieve u te vergewissen van de geldigheid van de fiche in uw bezit.