



# Limelook

Enduit de finition minérale mince  
Peinture minérale aspect grenue

## Domaine d'application

Limelook est un enduit de finition minérale mince et décoratif.

Il est utilisé sur les supports minéraux, ainsi que sur les systèmes ETICS, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il permet d'obtenir un aspect lisse ou taloché.

Limelook est également indiqué pour des travaux de peinture sur support minéral, à l'intérieur et à l'extérieur. Il peut être appliqué sur la maçonnerie, le béton, les enduits ou pierres naturelles. Limelook est alors toujours appliqué à l'aide d'une brosse carrée.

## Composition

Limelook est un mélange de ciment, de sables calibrés, de copolymères et d'additifs.

## Couleur

Standard : blanc et gris.

## Propriétés

Grâce à ses liants minéraux et additifs spéciaux, Limelook offre une bonne adhérence et une grande diffusion à la vapeur d'eau.

Utilisé comme peinture décorative intérieure et extérieure, Limelook apporte aux façades une structure grenue fine.

Limelook existe en deux granulométries : 0.7 mm et 1 mm.

## Préparation support

Application en tant qu'enduit mince :

Les supports doivent être stables, sains, propres et dépoussiérés, exempts de toutes traces de matière organique. En rénovation, il est recommandé d'appliquer 7 jours avant Cement'in C ou Cement'in C+G pour dresser le support. Les supports très absorbants sont prétraités au Poroprim, ou pré-humidifiés avec de l'eau.

Dans le cadre d'application sur ETICS, Limelook sera appliqué sur le mortier d'armature (Granol'therm KB).

Application en tant que peinture :

Les supports minéraux devront être sains, propres et dépoussiérés.

Toute trace de vieille peinture, efflorescence ou graisse de décoffrage doit être éliminée.

Durant la mise en œuvre du Limelook, la température ambiante et celle du support ne peuvent être inférieure à 5° C ni supérieure à 30° C.

On évitera d'appliquer le produit sur un support gelé, en cours de dégel ou offrant un risque de gel dans les heures suivant sa mise en œuvre.

Il est également nécessaire de recouvrir et protéger les éléments de construction adjacents tels que les portes, fenêtres et seuils.



# Limelook

Enduit de finition minérale mince  
Peinture minérale aspect grenue

## Préparation mélange

Enduit mince :

Pour l'application manuelle, ajoutez dans une auge 6 à 7 litres d'eau propre par sac de 25kg de mortier puis le Limelook et mélangez mécaniquement jusqu'à obtention de la consistance voulue. Au besoin ajustez la consistance en ajoutant un peu d'eau progressivement. Après malaxage laissez reposer pendant 5 minutes, puis remélangez. Pour l'application mécanique, suivez les consignes du fabricant de la machine à projeter.

Maintenir un taux de gâchage et un temps de malaxage constant tout au long du chantier.

Temps d'utilisation: 1 à 2 heures, selon les conditions atmosphériques.

Peinture :

Limelook est dilué à l'eau pure. Mélangez toujours avec un malaxeur mécanique. La quantité d'eau à ajouter est ajustée en fonction de la porosité du support et de la finition souhaitée. Nous conseillons d'appliquer d'abord un échantillon sur le support. Lors de l'application, remélangez le Limelook fréquemment.

Ne pas dépasser un taux de gâchage de 0,4 litre d'eau par kg de poudre.

## Application

Application en tant qu'enduit mince :

L'application se fait en une seule passe à l'aide d'une lisseuse en inox. L'épaisseur de la couche sera de 2 à 3 mm. Au besoin, L'enduit peut être réglé et dressé au couteau à enduire.

Lorsque le produit commence à durcir, il est taloché à la taloche plastique ou à la taloche éponge.

Une fois durci, il peut également être poncé.

Application en tant que peinture :

Le produit est appliqué comme une peinture, en utilisant une brosse carrée.

Le Limelook fraîchement appliqué est protégé contre la pluie battante et le séchage trop rapide. Lorsque les faces appliquées sont particulièrement exposées au soleil et au vent, des mesures de protection appropriées peuvent être prises, par exemple en protégeant la façade avec un voile le long de l'échafaudage.

## Consommation

Comme enduit mince :  $\pm 2,5$  à 4 kg/m<sup>2</sup>.

Comme peinture :  $\pm 1$  kg/m<sup>2</sup> selon la finition et la porosité du support.

La consommation exacte doit toujours être calculée sur le chantier.



# Limelook

Enduit de finition minérale mince  
Peinture minérale aspect grenue

## Caractéristiques techniques

Masse volumique (poudre) :	± 1,3 kg/dm <sup>3</sup>
Masse volumique (pâte) :	± 1,6 kg/dm <sup>3</sup>
Masse volumique (produit durci)	± 1,5 kg/dm <sup>3</sup>
Classe de résistance	CSIII
Capillarité	W2

## Conditionnement

Limelook est conditionné en sac papier de 25 kg.

La conservation dans l'emballage d'origine à l'abri de l'humidité est de 12 mois.

## Remarque

La teinte des différents lots de fabrication peut varier.

Utiliser les produits d'une seule fabrication afin d'éviter des différences de teinte.