



# Scolofax

Ragréage organique

## Domaine d'application

Scolofax est un ragréage organique pour aplanir et dresser les supports extérieurs sans éliminer le revêtement existant adhérent. Scolofax est appliqué directement sur des:

- revêtements plastiques épais, peintures
- bétons,
- enduits hydrauliques

Ne pas appliquer Scolofax sur des supports en plâtre.

## Composition

Scolofax est un produit à base de résines copolymères acryliques en dispersion aqueuse, chargé en matières inertes et d'adjuvants spécifiques.

## Propriétés

Scolofax est un ragréage en pâte fibré, prêt à l'emploi pour dresser et aplanir les supports afin de recevoir une nouvelle finition organique sans éliminer le revêtement existant adhérent.

## Préparation support

Les supports doivent être stables, sains, propres et dépoussiérés, exempts de toutes traces de matière organique. Les revêtements existants sont parfaitement adhérents.

Élimination de toutes les zones pulvérulentes pouvant nuire à l'adhérence. Si nécessaire laver à l'eau haute pression.

Les supports présentant des aspérités supérieures à 3 mm seront écrêtés au chemin de fer ou poncés.

Durant la pose du ragréage et durant sa phase de durcissement la température ambiante, ainsi que celle du support ne peuvent être inférieures à 5° C, ni supérieures à 30° C.

On évitera d'appliquer Scolofax sur une paroi gelée, en cours de dégel, en cas de pluie, en plein soleil.

## Préparation mélange

Scolofax est un produit prêt à l'emploi.

Homogénéiser à l'aide d'une batte pour donner au matériau toute sa plasticité (pas de malaxeur).

## Application

Scolofax est appliqué et dressé à la lisseuse inoxydable. L'épaisseur maximale est de 3 mm avec possibilité de charge ponctuelle de 5 mm. Pour obtenir une plus forte épaisseur, une deuxième couche peut être déposée après séchage de la première soit en condition normale deux à trois heures après. Deux à trois heures après l'application les balèvres seront éliminées avec une brosse humide ou à l'aide d'un couteau à enduire. Finition: Scolofax reçoit en finition un revêtement plastique épais de la gamme Cantillana. La mise en œuvre de ces produits se fera conformément à la norme NF P 74-002 Réf: DTU 59.2 Le temps minimal d'attente varie selon les conditions de séchage de 48 à 72 heures.

## Consommation

± 1,5 kg/m<sup>2</sup> par mm d'épaisseur.



# Scolofax

Ragréage organique

## Caractéristiques techniques

Teinte:	blanc cassé
Extrait sec:	± 80 %
Densité:	± 1,65
pH:	9,3
Epaisseur:	0 à 3 mm
Adhérence (sur béton):	≥ 0,3 MPa
Temps avant recouvrement:	48 à 72 h

## Conditionnement

Scolofax est conditionné en seaux de 25 kg. La conservation dans l'emballage d'origine à l'abri du gel et des fortes chaleurs est de 12 mois.

## Remarque

Produit non toxique suivant EG RL93/112.

## Classification

Conforme à la norme NF P 74-002, réf. DTU 59.2.