

CA-Gyps

Liant à base de plâtre

Particularité 1

Finition lisse et d'un blanc éclatant

Particularité 2

Applications manuelles

Domaine d'application

CA-Gyps est utilisé comme liant dans des mélanges d'enduit ou de mortier à base de gypse.

Ca-Gyps est aussi utilisé comme plâtre traditionnel, à mélanger à de la chaux grasse et utilisé comme couche de finition d'un système de plafonnage à double couche. Ca-Gyps a une application aisée et donne une finition traditionnelle, blanche, extrêmement lisse et d'une qualité élevée.

CA-Gyps est aussi employé dans des mortiers à base de gypse pour tous travaux d'intérieur :

- Petits travaux de plâtrage
- Rebouchage
- Scellement.

Composition

CA-Gyps est un mélange homogène de plâtre fin et d'ajuvants.

Caractéristiques techniques

Masse volumique sèche	1000 kg/m ³
Début de prise	± 20 min
Fin de prise	± 30 min
Début de prise mélangé à la chaux	± 1h00 min
Fin de prise mélangé à la chaux	± 1h30 min
pH du mélange à la pose (pâte)	5
pH du mélange à 28 jours	8
Résistance à la compression	11 MPa
Dureté	21 MPa
Granulométrie Refus au tamis de 400 µm	0,1 à 1,2 %
Refus au tamis de 100 µm	19 à 37 %

Conditionnement

CA-Gyps est conditionné en sacs de 30 kg sur palettes Euro housées de 1200 kg.

La durée de conservation dans l'emballage d'origine et à l'abri de l'humidité est de 6 mois.

Classification

Conforme la norme Européenne EN 13279-1 : A - liant à base de Gypse.