Granol'therm DP (Minerale wol)

Lastenboek

Isolatiepaneel uit minerale wol tbv brandresistentie.
Het thermisch isolatiepaneel type Granol'therm DP maakt deel uit van het gevelisolatieysteem Granol'therm Mineral. Het isolatiepaneel wordt verkleefd op een ondergrond met Granol'therm KB, Granol'therm G of Granol'therm W. De warmtedoorgangscoëfficiënt(λ) is afhankelijk van de dichtheid en het toegepaste isolatiepaneel. Vocht en waterdamp tasten minerale wol aan, hierdoor zijn deze isolatiepanelen ongeschikt om te gebruiken bij sokkel- en ondergrondse oplossingen. Vermits minerale wol bestaat uit één materiaalsoort komt het in aanmerking voor recyclage. Cantillana biedt volgende varianten aan:
Granol'therm DP 201 – Minerale Wol panelen – λ 0,036 W/(m.K).
Granol'therm DP 203 – Minerale Wol lamellen – λ 0,041 W/(m.K).
Granol'therm DP 205 – Minerale Wol lamellen – λ 0,036 W/(m.K).
Granoltherm DP (Minerale wol) dient steeds verwerkt te worden volgens de technische fiche van Cantillana.

Dit document heeft geen enkele contractuele waarde. Deze fiche annuleert en vervangt de vorige uitgave. De gegevens op deze fiche hebben tot doel u in te lichten en raad te geven, ze zijn gebaseerd op proeven uitgevoerd met oog op objectiviteit. Wijzigingen t.g.v. de technische evolutie kunnen op ieder tijdstip aangebracht worden. Gelieve u te vergewissen van de geldigheid van de fiche in uw bezit.