Granol'therm DP 133

Geëxtrudeerd polystyreen.

Technische kenmerken

Warmtegeleidingscoëfficient	0,034 W/m.K
Diffusieweerstandsgetal µ	80 - 160
Temperatuurbestendigheid	-50 tot 75°C
Brandgedrag	E
Lengte	1250 mm
Breedte	600 mm
Druksterkte	0,25 N/mm²
Dichtheid	+/- 40 kg/m³

Cantillana NV/SA · Kortrijksesteenweg 1084 - bus 03.03, 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent) · Tel. +32 (0)9 280 77 80
Cantillana SAS · Route d'Argenteuil 97 95240 Cormeilles-en-Parisis · Tel. +33 (0)1 39 78 31 55
Cantillana BV · Munnikenlandse Maaskade 2a, 5307 Poederoijen · Tel. +31 (0) 183 44 78 00

Dit document heeft geen enkele contractuele waarde. Deze fiche annuleert en vervangt de vorige uitgave. De gegevens op deze fiche hebben tot doel u in te lichten en raad te geven, ze zijn gebaseerd op proeven uitgevoerd met oog op objectiviteit. Wijzigingen t.g.v. de technische evolutie kunnen op ieder tijdstip aangebracht worden. Gelieve u te vergewissen van de geldigheid van de fiche in uw bezit.