Granol'therm DP 134

Geëxpandeerd polystyreenschuim, zelfdovende kwaliteit

Toepassingsgebied

Granol'therm DP 134 kan gebruikt worden voor toepassingen in het sokkelbereik.

Technische kenmerken

Warmtegeleidingscoëfficient (λD volgens EN 12667/EN 13162)	0,034 W/m.K
Diffusieweerstandsgetal μ	50-100
Lengte	1000 mm
Breedte	500 mm
Dimensionele Stabiliteit	<= 1%
Vervorming onder P en T	<= 5%
Brandklasse	E
Temperatuurbestendigheid	-110 tot 70°C
Druksterkte	0,2
Dichtheid	26 kg/m³

Opmerking

- Afmetingen: 100 x 50
- Randafwerking:Rechte kanten
- Bekleding:onbekleed

Cantillana NV/SA · Kortrijksesteenweg 1084 - bus 03.03, 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent) · Tel. +32 (0)9 280 77 80
Cantillana SAS · Route d'Argenteuil 97 95240 Cormeilles-en-Parisis · Tel. +33 (0)1 39 78 31 55
Cantillana BV · Munnikenlandse Maaskade 2a, 5307 Poederoijen · Tel. +31 (0) 183 44 78 00

Dit document heeft geen enkele contractuele waarde. Deze fiche annuleert en vervangt de vorige uitgave. De gegevens op deze fiche hebben tot doel u in te lichten en raad te geven, ze zijn gebaseerd op proeven uitgevoerd met oog op objectiviteit. Wijzigingen t.g.v. de technische evolutie kunnen op ieder tijdstip aangebracht worden. Gelieve u te vergewissen van de geldigheid van de fiche in uw bezit.