Regacryl Cooldark

Peinture décorative - phase aqueuse - couleurs foncées avec Cooldark Technology

Domaine d'application

Extérieur:
- Bétons conformes à la norme NF P 18-210 (Réf: DTU 23.1).
- Bétons ragréées avec Ragrecim ou Ragrefix.
- Enduit hydraulique conforme à la Norme NF P 15.201 (Réf. DTU 26.1) ou Cement'in C+G, C ou Meg.
- Enduits organiques : Granol KR, RP.
- Convient pour une utilisation sur les systèmes d'isolation de façade Granol'therm (y compris notre système Granol'therm Value)

Intérieur:
- Béton conforme à la norme NF P 18-210 (réf. DTU 23.1) ou béton ragréé.
- Maçonnerie en briques, blocs en béton, silico-calcaires, ou béton cellulaire.
- Enduits hydrauliques tels que Granicem, Cement'in, Ragrefix, Ragrecim.
- Enduits organiques tels que Granol KR, RP.
- Sur supports à base de plâtre.

Composition

Regacryl Cooldark est une dispersion à base de résine copolymère acrylique, de pigments, d'adjuvants et de charges inertes.
Produit non-toxique.

Couleur

Le Regacryl Cooldark est disponible en 4 couleurs tendance foncée.

CD1 (RAL 9011*)
CD5 (RAL 9017*)
CD7 (RAL 7021*)
CD8 (RAL 7016*)

*Les couleurs RAL données sont des valeurs approximatives et en aucun cas des valeurs absolues. Demandez un échantillon pour le rendu exact des couleurs.

Propriétés

Regacryl Cooldark est une peinture décorative en phase aqueuse avec technology Cooldark pour murs extérieurs et intérieurs.

Grâce à la technologie Cooldark, la surface reste suffisamment froide, même avec ces couleurs très sombres, pour être utilisée sur les systèmes d'isolation de façade Granol'therm Value.

Préparation support

Ils devront être sains, propres, dépoussiérés et secs. Durant sa mise en oeuvre et pendant son durcissement, la température ambiante et celle du support ne peuvent être inférieures à +5°C ni supérieures à +30°C. On évitera d'appliquer la peinture sur un support en cours de dégel ou offrant un risque de gel dans les heures suivant sa mise en oeuvre.

Préparation mélange

Homogénéiser à l'aide d'une spatule. Selon l'absorption du support, la première couche sera diluée avec 5 à 10% d'eau et la deuxième avec 2 à 5%.

Application

Regacryl Cooldark s'applique en deux couches à l'aide d'une brosse, d'un rouleau ou d'un pistolet de projection. Espacer les couches de 6 à 7 heures suivant températures et pourcentage hygrométrique de l'air. Nettoyage des outils à l'eau additionnée d'un détergent.

Dans le cadre du système d'isolation de façade Granol'therm Value Cooldark, nous vous recommandons d'appliquer la couche crépi sous-jacente (par exemple Granol KR) et le primaire (Granol'plus STG) de la même couleur que la couche de finition.

Document non contractuel. Cette fiche annule et remplace les précédentes éditions. Les indications contenues dans cette fiche ont pour but de vous informer et conseiller, elles tiennent compte d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité. Des modifications liées à l'évolution technique pourront être apportées à tout moment. Veuillez-vous assurer de la validité de la fiche en votre possession.

Regacryl Cooldark

Peinture décorative - phase aqueuse - couleurs foncées avec Cooldark Technology

Consommation

≥ 400 g/m² en deux couches.

Caractéristiques techniques

Densité:	1,50 - 1,55 kg/dm³
Extrait sec:	± 65%
Temps de séchage (hors d'eau):	30 à 60 min
Temps de séchage (sec):	5 h
NF T 36-005 :	Famille I- Classe 7b2
NF T 34-722 :	D2

Conditionnement

Regacryl Cooldark est conditionnée en seau plastique de 12 kg. La durée de conservation dans l'emballage d'origine à l'abri du gel et des fortes chaleurs est de 12 mois.

Remarque

Les travaux réalisés avec notre peinture devront respecter les règles de l'art en la matière devront être conformes aux prescriptions du Centre Scientifique et Technique de la construction (CSTC) et à la norme française NF P74-201 Réf: DTU n° 59.1.

Classification

Famille I, Classe 7b2 suivant la norme NF T 36-005. Conforme aux prescriptions de la norme NFP 74-201, réf DTU 59.1.
COV valeur limite en EU pour ce produit (cat A/c WB) : 40 gr/L.
Ce produit contient au maximum 40 gr/L COV.

Cantillana NV/SA · Kortrijksesteenweg 1084 - bus 03.03, 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent) · Tel. +32 (0)9 280 77 80
Cantillana SAS · Route d'Argenteuil 97 95240 Cormeilles-en-Parisis · Tel. +33 (0)1 39 78 31 55
Cantillana BV · Munnikenlandse Maaskade 2a, 5307 Poederoijen · Tel. +31 (0) 183 44 78 00

Document non contractuel. Cette fiche annule et remplace les précédentes éditions. Les indications contenues dans cette fiche ont pour but de vous informer et conseiller, elles tiennent compte d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité. Des modifications liées à l'évolution technique pourront être apportées à tout moment. Veuillez-vous assurer de la validité de la fiche en votre possession.