# Silomur 12/4 SPS ACC

Metselmortel voor algemene toepassing - M 10 volgens EN 998-2 met versneller

CE
0965-CPR-MM 503/505

**Toepassingsgebied**

Silomur 12/4 SPS ACC kan gebruikt worden voor ieder soort metselwerk in bakstenen, betonblokken en kalkzandstenen, zowel voor nieuwbouw als voor renovatie, binnen en buiten (toepassingstype A en B volgens EN 998-2).
Silomur 12/4 SPS ACC wordt aanbevolen voor bakstenen met initiële wateropname van:
- IW1: < 0,5 kg/(m².min), (Hallergetal < 5 gr/(dm².min)) voor niet zuigende steentypes
- IW2: 0,5 - 1,5 kg/(m².min), (Hallergetal > 5-15 gr/(dm².min)) voor matig zuigende steentypes (o.a. strengpersstenen)

Deze aanbeveling is indicatief. Bij twijfel kunnen bijkomende testen noodzakelijk zijn.

**Samenstelling**

Silomur 12/4 SPS ACC is een homogeen mengsel samengesteld uit zand, bindmiddelen en toeslagstoffen om de eigenschappen te verbeteren.
- Bindmiddelen: samengesteld Portlandcement volgens EN 197-1.
- Granulaten: afgezeefd en hersamengesteld zand 0/4 mm volgens EN 13139.
- Hulpstoffen: specifieke toeslagstoffen om de verwerkbaarheid, de waterretentie en de kleefkracht van de mortel te verbeteren en de verharding (vroege druksterkte) te versnellen.

**Eigenschappen**

Silomur 12/4 SPS ACC is een droge voorgemengde metselmortel voor algemene toepassing (Type G volgens EN 998-2) geschikt voor alle types metselwerk. De gebruiksklare mortel wordt in silo's op de werf gebracht en ter plaatse volautomatisch gemengd met water, volgens de gewenste hoeveelheid en vloeibaarheid.

**Voorbereiding ondergrond**

Te droge of te natte metselstenen kunnen leiden tot een slechte hechting. De metselstenen mogen geenszins verzadigd zijn met water bij het verwerken. Er mag zich geen stof op het oppervlak bevinden.
Voor een betere hechting kunnen afhankelijk van de steen bijkomende mortelaanpassingen noodzakelijk zijn.
Nooit werken op bevroren, ontdooiende ondergrond of bij risico op vorst binnen de 24 uur.

**Verwerken**

De menginstallatie van de silo wordt aangesloten op water en elektriciteit:
- Water: minimaal 2,5 kg waterdruk, aangesloten op het waternet of opgepompt uit een waterreservoir;
- Elektriciteit: keuze uit 220 V monofasig voorzien van een motor van 2,2 kW, of 220 / 380 V driefasig voorzien van een motor van 4 / 5,5 / 7,5 kW.

Met een eenvoudige druk op de knop krijgt men ogenblikkelijk de gewenste hoeveelheid mortel.
Het rendement van de mengvijzel bedraagt, naargelang het type 20, 40, 50 of 100 L/min.
In functie van de te verwerken materialen en de weersomstandigheden kan de consistentie van de mortel bepaald worden dankzij de regelbare watertoevoer.
Een verdeelkast maakt het mogelijk steeds een vooraf bepaalde hoeveelheid mortel aan te maken.
Na het mengen moet de mortel (bij een omgevingstemperatuur van +20 °C) binnen de 2 uur verwerkt worden.
Na verstijving door een begin van binding mag de mortel niet meer hermengd of aangelengd worden.
Tijdens het metselen en het verhardingsproces van de mortel mag de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de drager niet lager zijn dan +5 °C en niet hoger dan +30 °C.

**Nabehandeling**

Het werk moet beschermd worden tegen koude, slagregen en wind en temperaturen boven +20 °C.

**Verbruik**

Opbrengst Silomur 12/4 SPS ACC:
± 550 L metselspecie per ton droge mortel.

**Cantillana NV/SA** · Kortrijksesteenweg 1084 - bus 03.03, 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent) · Tel. +32 (0)9 280 77 80
**Cantillana SAS** · Route d'Argenteuil 97 95240 Cormeilles-en-Parisis · Tel. +33 (0)1 39 78 31 55
**Cantillana BV** · Munnikenlandse Maaskade 2a, 5307 Poederoijen · Tel. +31 (0) 183 44 78 00



Dit document heeft geen enkele contractuele waarde. Deze fiche annuleert en vervangt de vorige uitgave. De gegevens op deze fiche hebben tot doel u in te lichten en raad te geven, ze zijn gebaseerd op proeven uitgevoerd met oog op objectiviteit. Wijzigingen t.g.v. de technische evolutie kunnen op ieder tijdstip aangebracht worden. Gelieve u te vergewissen van de geldigheid van de fiche in uw bezit.

# Silomur 12/4 SPS ACC

Metselmortel voor algemene toepassing - M 10 volgens EN 998-2 met versneller

**Technische kenmerken**

| | |
|---|---|
| Sterkteklasse | M 10 |
| Druksterkte na 28 dagen | > 10.0 N/mm² |
| Buigtreksterkte na 28 dagen | > 2.5 N/mm² |
| Hechtsterkte na 28 dagen | > 0,15 N/mm² (tabelwaarde volgens EN 1052-3 EN 998-2) |
| Granulometrie / Korrelgrootte | 0/4 mm |
| Chloridegehalte | < 0,1 % |
| Natte mortel consistentie / Spreidmaat | 175 ± 10 mm |
| Volumemassa plastische mortel | ≥1750 kg/m³ (gemiddeld 2000 kg/m³) |
| Waterabsorptiecoefficiënt | ≤ 0,40 kg/(m²min0,5) |
| Waterbehoefte | 11 % ± 1 % |
| Luchtgehalte | < 20 % (gemiddeld 13 % ± 2%) |
| Waterretentie | 75 - 80 % |
| Debiet / opbrengst | ± 550 L/ton |
| Volumemassa verharde mortel | ± 1950 kg/m³ ± 10% |
| Thermische geleidbaarheid λ10,droog | (≤1,09 W/m.K) voor P=50% / (≤1,19 W/m.K) voor P=90% |
| Brandreactie / Klasse | A1 |
| Verwerkingstijd | > 2 uur |

**Verpakking**

Los in silo.

**Opmerking**

De werken worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst voor metselwerken en dienen te beantwoorden aan de voorschriften van het WTCB en van de technische fiche.

De vermelde technische kenmerken werden bepaald door testen volgens de geldende normen en bewaarcondities.

**Classificatie**

Silomur 12/4 SPS ACC is een metselmortel van sterkteklasse M10 volgens EN 998-2.
CE-certificaatnummers: 0965-CPR-MM 505 en 0965-CPR-MM 503.

**Veiligheidsrichtlijnen**

Silomur 12/4 SPS ACC bevat cement. Deze reageert door vochtigheid alkalisch, waardoor huidirritaties kunnen optreden. Huid en ogen dienen beschermd te worden. Bij huidirritaties direct grondig wassen met water en zeep. Bij contact met de ogen direct grondig met water spoelen en arts consulteren. Voor meer informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij naar de meest recente veiligheidsfiche. Deze bevat fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens.

**Cantillana NV/SA** · Kortrijksesteenweg 1084 - bus 03.03, 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent) · Tel. +32 (0)9 280 77 80
**Cantillana SAS** · Route d'Argenteuil 97 95240 Cormeilles-en-Parisis · Tel. +33 (0)1 39 78 31 55
**Cantillana BV** · Munnikenlandse Maaskade 2a, 5307 Poederoijen · Tel. +31 (0) 183 44 78 00



Dit document heeft geen enkele contractuele waarde. Deze fiche annuleert en vervangt de vorige uitgave. De gegevens op deze fiche hebben tot doel u in te lichten en raad te geven, ze zijn gebaseerd op proeven uitgevoerd met oog op objectiviteit. Wijzigingen t.g.v. de technische evolutie kunnen op ieder tijdstip aangebracht worden. Gelieve u te vergewissen van de geldigheid van de fiche in uw bezit.