



## Limelook

Minerale afwerkpleister - kaleiverf

# Limelook




Minerale afwerkpleister - kaleiverf

- Gevelverf met mineraal karakter
- Gekorrelde structuur
- Verschillende toepassingsmogelijkheden



## Toepassingsgebied

- Als decoratieve afwerkpleister op de ETICS systemen.
- Voor schilderwerken op minerale ondergronden.
- Zowel voor binnen-als buitentoepassing.



## Eigenschappen

De minerale bindmiddelen en de speciale toeslagstoffen zorgen voor een goede hechting en waterdampdiffusie van Limelook. Het gebruik van Limelook als decoratieve verf geeft een fijn, korrelig effect. Limelook is verkrijgbaar in 2 korrelgroottes:

- 0,7 mm
- 1 mm

## Verwerking

- De dragers moeten volledig stabiel, zuiver, ontvet en ontdoofd zijn.
- Voor renovatiewerken: het is aangeraden om 1 week op voorhand de grondlaag te zetten (Cement'in C of Cement'in C+G). Sterk absorberende ondergronden dienen voorbehandeld te worden met Poroprim.
- Bij gebruik op een ETICS systeem: plaats de Limelook op de wapeningsmortel (Granol'therm KB / G / W).
- Als verf: meng Limelook bij voorkeur mechanisch met proper water in een kuip. Breng het product aan met een blokborstel.
- Als pleister: meng Limelook bij voorkeur mechanisch met proper water in een kuip. Na het mengen 5 minuten laten rusten en vervolgens opnieuw mengen. Breng Limelook in één keer aan met een inox spaan in een laagdikte van 3 tot 4 mm.
- Verwerkingstijd: 1 tot 2 uur.
- Bescherm de vers aangebrachte Limelook tegen slagregen of te snelle uitdroging door middel van spanzeilen.

### Gebruik

Als pleister :  $\pm 3$  à  $5 \text{ kg/m}^2$ .

Als verf :  $\pm 1 \text{ kg/m}^2$ , naargelang de afwerking en de porositeit van de ondergrond. De exacte hoeveelheid is afhankelijk van de werf en dient ter plaatse berekend te worden.

### Verpakking

Papieren zakken van 25 kg / Palletten van 1200 kg.

### Reiniging van het gereedschap

Met proper water.

