



Betofill Inject 0/1

Krimparme injectiemortel - hoge eindsterkte - 0/1 mm

Betofill Inject 0/1

Krimparme injectiemortel - hoge eindsterkte
- 0/1 mm

- Hoge vloeibaarheid
- Stabiel
- Sulfaatbestendig
- Krimparm



Verkrijgbaar in
plastic verpakking!

- Verlengde houdbaarheid
- Stockage buiten

Toepassingsgebied

- Voor het opvullen / injecteren van holle ruimtes ontstaan door uitwassingen achter bestaand metselwerk of buisconstructies o.a. in rioleringen.
- Voor het opvullen van holle ruimtes tussen constructiedelen van o.a. rioleringen en de aansluitende grond.
- Voor het opvullen van constructiedelen.



Eigenschappen

Betofill Inject 0/1 is een droge, kant-en-klare, krimparme injectiemortel. Korrelgrootte 0/1 mm.

Samenstelling

Betofill Inject 0/1 is een homogeen mengsel van cement en hersa-mengesteld afgezeefd zand, bindmiddelen, granulaten en toeslagstoffen om de verwerking, de stabiliteit te verbeteren en de krimp te reduceren.

Verwerking

- De ondergrond dient ontstof en proper te zijn.
- Bevochtig de betonondergrond vooraf tot verzadiging.
- Om weglopen van Betofill Inject 0/1 te vermijden dient de op te vullen ruimte stabiel en gesloten te zijn, alvorens te injecteren.
- Meng Betofill Inject 0/1 met 25 à 27,5 % zuiver water ($\pm 6,5$ L zuiver water per zak van 25 kg).
- Met een hoogtoerentalmenger minstens 4 min. mengen tot een homogene, klontervrije, vloeibare en stabiele injecteerbare consistentie bekomen is.
- Betofill Inject 0/1 injecteren met een daarvoor geschikte pomp onder lage druk, voorzien van een overdrukbeveiliging (zgn. bypass).
- De verwerkingstijd van het mengsel is maximaal 30 min.
- Altijd in één arbeidsgang zonder onderbrekingen injecteren (gieten).

Verbruik

± 550 L injectiemortel / ton Betofill Inject 0/1 droge mortel.
 ± 13 L injectiemortel / 25 kg Betofill Inject 0/1 droge mortel.

Verpakking

Plastic zakken van 25 kg / paletten van 600 kg.

Kleur

Grijs.

Reiniging van het gereedschap

Met proper water.



ONDERSTEUNING & OPVULLING