



## Chape Rapid

Snelhardende dekvloermortel



# Chape Rapid

Snelhardende dekvloermortel

- Snelhardend
- Ultrasnel beloopbaar (3u)
- Snelle bedekking (na één dag)
- Gemakkelijk te verwerken



## Toepassingsgebieden

- Voor het plaatsen van cementgebonden dekvloeren, zowel binnen als buiten, waar een snelle afwerking met tegels, kasseien, vloerbedekking, linoleum, parket, laminaat, enz. noodzakelijk is.
- Voor snelle herstellingen en renovatiewerken bij bijvoorbeeld herinrichting van winkels en kantoren.



## Eigenschappen

Chape Rapid is een droge, voorgemengde dekvloermortel voor het plaatsen van tegels of vergelijkbare materialen.

## Samenstelling

Chape Rapid is een homogeen mengsel samengesteld uit cement, zand, bindmiddelen en hulpstoffen om de morteleigenschappen te verbeteren.

## Verwerking

- De oppervlakte stofvrij maken en reinigen.
- De poreuze ondergrond bevochtigen om een goede hechting te verzekeren, of betonnen ondergronden voorbehandelen met Chape HB. Daarna Chape Rapid "nat in nat" aanbrengen.
- Chape Rapid bij voorkeur mechanisch vermengen met ongeveer 7,5 % zuiver water ( $\pm 2$  L water per zak van 25 kg) tot een vochtige en homogene consistentie.
- Constructievoegen in de dekvloer doortrekken. De omtrek is voorzien van randvoegen.
- Chape Rapid storten, uitspreiden en met een aftrekgregel op niveau brengen. Het mengsel binnen de 30 minuten verwerken.
- Ervoor zorgen dat Chape Rapid voldoende stabiel is voor het aanbrengen van de vloerbedekking.
- Ervoor zorgen dat de chape het maximale vochtgehalte niet overschrijdt ( $< 2,0$  CM %).
- Chape Rapid is snel beloopbaar (na 3 uur), kan na één dag verharding (bij 20 °C) betegeld worden en na ca. 3 dagen bekleed worden met parket, kurk, laminaat, enz. indien bovenvermelde vochtigheidscriteria worden aangewend.

### Verbruik

$\pm 525$  L specie / ton droge mortel.

$\pm 13$  L specie / 25 kg droge mortel.

### Verpakking

Zakken van 25 kg / paletten van 1200 kg.

### Kleur

Grijs.

### Reiniging van het gereedschap

Met proper water.

### Classificatie

P2/P3: volgens UPEC.



BETON & CHAPE